

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/zywica-epoksydowa-dwuskładnikowa-universalna-5min-30-ml-bq-p-12518.html>



Żywica epoksydowa dwuskładnikowa (uniwersalna) 5min 30 ml - B&Q

Preis	4.41 Euro
Listenpreis	18056
EAN-Code	04016243

Produktbeschreibung

Uniwersalna żywica epoksydowa dwuskładnikowa 5min 2x15 ml firmy B&Q**Przeznaczenie:**

- ceramika
- szkło
- drewno
- skóra
- metal
- włókno szklane
- większość plastików

Sposób użycia:

- Upewnij się, że powierzchnie przygotowane do sklejenia są czyste, suche i odtłuszczone. Aby uzyskać najlepszy efekt należy lekko zmatowić spoiny. Powierzchnie nie muszą idealnie do siebie pasować.
- Żywicę nanosć tylko w specjalnie przygotowanym miejscu, z dala od wszelkich delikatnych i narażonych na uszkodzenia przedmiotów.
- Wyciśnij równe ilości żywicy i utwardzacza na przygotowaną uprzednio powierzchnię do mieszania. Mieszaj dokładnie aż substancja nie będzie posiadała widocznych smug. Powstała mieszanina będzie gotowa do nałożenia przez ok. 4 minuty.
- Nałóż cienką warstwę mieszaniny na obie powierzchnie i ściśnij je mocno razem. Dla lepszego efektu przyciśnij elementy bądź owiń je do czasu wiązania się kleju.
- Nadmiar kleju natychmiast usuń wilgotną szmatką.
- Wytrzyj nadmiar substancji z tubek i zamknij je. Pamiętaj aby nie pomieszać nakrętek!
- Substancja twardnieje w około 12 godzin. Pełne wiązanie następuje po 24 godzinach przy temperaturze około 21 stopni Celsjusza. Niższe temperatury wydłużają czas utwardzania.