

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/zywica-epoksydowa-uhu-plus-endfest-300-strzykawka-2-x-12-ml-p-12429.html>



Żywica epoksydowa - UHU Plus Endfest 300 (strzykawka) (2 x 12 ml)

Preis	4.28 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Listenpreis	45585
Produzentcode	45585
EAN-Code	4026700455854

Produktbeschreibung

Klej dwuskładnikowy na bazie żywic epoksydowych w dwukomorowej strzykawce, która ułatwia aplikację kleju. Jest przezroczysty zaraz po wyschnięciu, odporny na uderzenia, starzenie i wodę. Klej nadaje się do: metalu, szkła, porcelany, ceramiki, drewna, marmuru, kamienia, betonu, tworzyw sztucznych, sztywnego PVC, gumy, twardych pianek. Nie nadaje się do dużych powierzchni szklanych, PE lub PP. Opakowanie zawiera: dwukomorową strzykawkę po 12 ml (żywica + utwardzacz), wianienkę i łopatkę do mieszania i nakładania. **Czas użycia:** 2 godziny w temperaturze pokojowej w zależności od temperatury i użytej ilości kleju. **Czas utwardzenia:** do 12 godzin w zależności od temperatury. Ostateczna wytrzymałość może być zwiększona przez podwyższenie temperatury (do 200°C - tabela): Temperatura - Czas utwardzenia - Wytrzymałość:

- 20 C 12 h. 1200 N/cm²
- 40 C 3 h. 1800 N/cm²
- 70 C 45 Min. 2000 N/cm²
- 100 C 10 Min. 2500 N/cm²
- 180 C 5 Min. 3000 N/cm²

Proporcja pomiędzy żywicą, a utwardzaczem wynosi 1:1. **Sposób użycia:** Powierzchnie klejone muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Zmatowić gładkie powierzchnie. Utwardzacz i żywicę należy wycisnąć w stosunku 1:1 (równe objętościowo) oraz zmieszać szybko i dokładnie. Nanieść klej na jedną lub obie strony materiału. Przyłóż klejone części do siebie w odpowiedniej pozycji, nie dociskając ich. Oznaczenie producenta: 45585